

# CIREX SI 034

## Agent de démoulage semi permanent

### Généralité

Le CIREX Si 034 est un agent de démoulage semi permanent. Il permet un nombre important de démoulages par application tout en réduisant considérablement l'encrassement des moules.

Il est stable jusqu'à 350° C.

Il évite les problèmes d'auto démoulage sur les grandes pièces, grâce à une tension de surface suffisante.

Le CIREX Si 034 s'applique en une seule opération, il ne fait pas de trace et ne nécessite pas de chiffonnage pour obtenir de la brillance.

### Application

Le CIREX Si 034 est spécialement formulé pour les résines polyester et vinylester.

Il est particulièrement recommandé pour les pièces réalisées en infusion et moulage au contact, gelcoatés

et de grande surface (présentant le risque d'auto-démoulage).

Il permet également un traitement rapide sans lustrage pour toute taille de moule

### Mode d'emploi

1 – Nettoyer le moule avec le nettoyant CIREX Si 019.

2 – Sur moule neuf ou récuré, appliquer 2 couches de bouche pores CIREX Si 023 (voir FT).

3 – Appliquer 4 à 5 couches de démoulant CIREX Si 034 à 10 minutes d'intervalle.

Imbiber un chiffon coton et l'appliquer sur le moule de façon circulaire; Il n'est pas nécessaire de le chiffonner pour obtenir de la brillance.

4 - Attendre 2 à 3 heures après la dernière couche et mouler.

5 - appliquer une fine couche après plusieurs moulages et avant encrassement du moule.

### Durée de vie

1 an en emballage d'origine fermé

### Conditionnement

En bidon de 5 Litres

**LEGAL NOTES:** SICOMIN reserves the right to change the properties of its products. All technical data stated in this Product Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data and tolerance may vary due to circumstances beyond our control. No warranties of any kind are made except that the materials supplied are of standard quality. All risk and liabilities arising from handling, storage and use of products, as well as compliance with applicable legal restrictions, rests with the user.

**MENTIONS LÉGALES :** SICOMIN se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures et leurs tolérances effectives peuvent varier pour différentes raisons. SICOMIN se réserve le droit Aucune garantie de quelque nature que ce soit, sauf que les matériaux fournis sont de qualité standard. Tous les risques et responsabilités découlant de la manutention, le stockage et l'utilisation des produits, ainsi que le respect des restrictions légales applicables, incombe à l'utilisateur.